CAROSTUC

Zementmörtel für Fugen von 2 bis 15 mm

BESCHREIBUNG UND TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

CAROSTUC ist ein Pulver, zusammengesetzt aus modifiziertem unterwasserhärtenden Bindemitteln, spezifische Zuschlagstoffe, synthetischen Zusatzstoffen. Für Zementsuspensionen mit einer ausgewogenen Schrumpfung. Vermischt mit Wasser, wird es zu einem nicht klebrigen pseudoplastischem Mörtel, geeignet zum Füllen von Fugen von 2 bis 15 mm in Keramik, Marmor-Fliesen und Naturstein.

ANWENDUGSGEBIETE

Das Produkt ist geeignet zur Füllung von Fugen von 2 bis 15 mm in:

- Porzelan-Fliesen, Marmor Fliesen, etc. an Fassaden
- Klinker, Feinsteinzeug in Pools und auf Terrassen und Balkonen
- Keramik- und Marmor- Fliesen sowie Naturstein in Bädern und Küchen
- Zement-Produkte

Der Untergrund muss sauber sein und die Fugen vollkommen leer, entfernen Sie überschüssigen Kleber.
Verarbeitungstemperatur: 6 / 35 ° C

ANWENDUNGSVERFAHREN

Vorsichtsmaßnahmen
CAROSTUC ist ein Zementmörtel, die die Bildung von Ausblühungen an der Oberfläche, durch eine chemische Reaktion verhindert. Es ist jedoch wichtig, sicherzustellen, dass das Substrat trocken genug ist, um eine übermäßige Konzentration der Salze zu vermeiden, die zu leichten Ausblühungen führen könnten.
Vorbereiten der Mischung
CAROSTUC mit sauberem Wasser im Verhältnis von ca. 25% mischen.
Mit dem Elektro-Rührer bei niedriger Drehzahl mischen, bis eine gleichmäßige, spachtelbare, klumpenfreie Mischung entsteht. Lassen Sie diese für 5 min ruhen, dann kurz umrühren.
Verfugung
Wandfugen sollten 12 Stunden nach der Verlegung gefüllt werden, und Bodenfugen nach 36 Stunden. Die Mischung muss mit einem Hartgummi-Schwimmer aufgebracht werden. Für beste Ergebnisse verteilt man die Mischung diagonal zu den Fugen.
Wiederholen Sie den Vorgang um einen Überschuss von CAROSTUC von der Fliese zu entfernen, trocknen lassen und die Oberfläche so bald wie möglich mit einem feuchten Schwamm reinigen.
Die Mischung muss innerhalb von ½ Stunde nach dem Anmischen verwendet werden, bereiten Sie nur die Menge vor, die innerhalb dieser Zeit genutzt werden kann. Wird die Reinigung zu früh durchgeführt, bevor die Mischung sich gesetzt hat, kann dies seine Eigenschaften ändern. Wind, direkte Sonneneinstrahlung und hohe Temperaturen können die Abbindezeit des CAROSTUC erheblich beeinflussen.

Sede amministrativa e stabilimento:
24023 **CLUSONE** (Bg) – Via C. Battisti, 3
Tel. 034.621.503 Fax. 034.624.426
Stabilimento: 24020 **RANICA** (Bg) – Via Colleoni, 1
Tel. 035.4536451 Fax 035.4536147
www.locatelliintonaci.it - info@locatelliintonaci.it
Partita IVA 00772260162

Beschaffenheit	Pulver
Farben	Schwarz – nthrazit – weiß – gelb – cotto – rosa
Mischverhältnis	23 - 25 % ca.
ph	12
Gesundheitsgefährdend	Nein
Entzündbarkeit	Nein
Rohdichte S/G	1500 kg/mc.
Verarbeitungszeit	½ Stunde
Zeit für weitere Verarbeitung	4 Stunden ca. bei 20°C
Konsistenz der Mischung	sahnig
Druckfestigkeit	20 N/mm^2
Verarbeitungstemperatur	+6°C / +30°C
Lagerung	6 Monate, trocken und kühl
Packung	25 kg Säcke

COVERAGE TABLE

Fliesenmaß (cm)	*Fließenhöhe (mm)*	*Fuge (mm)*	*Reichweite (kg/m^2)*
10 x 10	**8**	**4**	**0,9**
10 x 20	**12**	**8**	**2,7**
15 x 15	**8**	**4**	**0,8**
20 x 20	**8**	**3**	**0,5**
20 x 20	**8**	**6**	**0,9**
20 x 20	**6**	**3**	**0,3**
20 x 30	**8**	**6**	**0,8**
25 x 25	**8**	**6**	**0,8**
30 x 30	**8**	**7**	**0,7**
30 x 30	**8**	**3**	**0,4**
30 x 40	**8**	**6**	**0,6**
30 x 40	**8**	**3**	**0,3**
40 x 40	**8**	**6**	**0,4**
40 x 40	**12**	**8**	**0,9**

P.S.:
Die oben aufgeführten Informationen werden nach bestem Wissen und Erfahrung gegeben. Sie stellen aber nur eine zu berücksichtigende Richtschnur dar. In jedem Fall muss es durch zahlreiche praktische Versuche bestätigt werden.

Via Brughiera, 6/A - 24010 **Petosino di Sorisole** (Bergamo) - Italy
tel. **035 571570** - fax 035 4129651 - www.carobbio2000.it - info@carobbio2000.it

Sede amministrativa e stabilimento:
24023 **CLUSONE** (Bg) – Via C. Battisti, 3
Tel. 034.621.503 Fax. 034.624.426
Stabilimento: 24020 **RANICA** (Bg) – Via Colleoni, 1
Tel. 035.4536451 Fax 035.4536147
www.locatelliintonaci.it - info@locatelliintonaci.it
Partita IVA 00772260162